



PROMASPRAY® F250 è un intonaco premiscelato leggero applicato a spruzzo qualificato secondo EN 13381 che permette di ottenere una o più delle seguenti funzioni: protezione al fuoco, isolamento termico, correzione acustica e controllo della condensa. Contributo alla resistenza al fuoco da 15 a 240 minuti a seconda della tipologia di struttura.

Si presenta sotto forma di fiocchi leggeri di colore grigio chiaro. Nome commerciale: FIBROFEU® - DAVISPRAY®.

Composizione

Lana di roccia d'altoforno, leganti idraulici, additivi.

Dati tecnici

Colore	grigio chiaro
Peso Specifico in opera (kg/m³)	225 +/- 15% a seconda del tipo di spruzzatura e finitura
Calore Specifico (MJ/kg)	0,5
Reazione al fuoco	incombustibile
Consumo pratico medio (kg/m²)	2,0 per 1 cm di spessore
Comportamento dopo applicazione	imputrescibile ed inattaccabile dai topi e/o parassiti
Superfici di applicazione	acciaio / legno / calcestruzzo / muratura
pH	10

Confezioni e stoccaggio

Sacchi in PE bianco opaco trattati anti U.V. Pallet da kg 600 con termoretraibile. Si conserva 12 mesi nelle confezioni originali in locali coperti ed asciutti.

Preparazione del supporto

Il supporto da proteggere deve essere adeguatamente preparato. Si consiglia di eliminare unto, grasso o qualsiasi materiale estraneo presente. Su supporti che presentano difficoltà di adesione, si consiglia, a seconda del tipo di superficie, l'utilizzo di un primer specifico tipo ACCRO-TAC, FIXO-M® o FIXO-B® (vedi schede tecniche). Si consiglia comunque di consultare il nostro ufficio tecnico.

Dati applicativi

PROMASPRAY® F250 è applicato da imprese specializzate e qualificate. E' applicato mediante specifiche macchine da spruzzo conformi alle norme in vigore e correttamente regolate per rispettare la granulometria e la densità del prodotto stesso. Può essere applicato in ambienti interni su tutte le forme architettoniche creando un rivestimento continuo senza fessure né giunti. L'adesione è garantita su superfici scioventate da amianto e trattate con fissativo. Non applicare con temperature al di

sotto di +5°C.

Non può essere applicato su superfici esposte alle intemperie.

Finitura

PROMASPRAY® F250 spruzzato può rimanere grezzo oppure pressato. Può essere verniciato con le comuni pitture acriliche o viniliche o ricevere un rivestimento di finitura tipo DECOBEL. In ambienti particolari (es. zone facilmente accessibili o molto frequentate) può essere trattato con impregnanti superficiali indurenti tipo FIXO-DUR® per aumentarne le caratteristiche meccaniche.

In casi particolari o dubbi, consultare il nostro ufficio tecnico.

Informazioni tossicologiche

L'intonaco PROMASPRAY® F250 è classificato secondo la direttiva 67/548 CEE e successive modifiche, come prodotto irritante per la pelle. Per informazioni più dettagliate consultare la scheda di sicurezza.

Qualificazioni prodotto

Acciaio - ENV 13381-4 Rapporto di classificazione 09-A-056

Acciaio - ENV 13381-4 Rapporto di classificazione 09-A-057

Calcestruzzo - EN 13381-3 Rapporto di classificazione 09-A-054

Lamiera grecata - EN 13381-5 Rapporto di classificazione 09-F-145

Membrana orizzontale Pr CEN/TS 13381-1 Rapporto di classificazione 09-A-052

Membrana orizzontale 1365-2 Rapporto di classificazione 09-A-053

Reazione al fuoco A1 Rapporto di classificazione 102010.02/09024C

Calore specifico NS-EN 1716:2002 Certificato di prova 10210.15/08.139 Rev.1

Marcatura CE 1166-CPD-0138

Durabilità - ETAG 018-3 - 25 anni

